

# FORTE<sup>®</sup>

## adhezní můstek

» Výrobní číslo 0802

### **pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem plněná křemičitým pískem**

#### **Vlastnosti:**

**FORTE adhezní můstek** je speciálně modifikovaná penetrační nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů plněná křemičitým pískem. Vyznačuje se dobrou paropropustností. Nátěr sjednocuje savost podkladů, usnadňuje nanášení a zvyšuje přilnavost dalších vrstev.

#### **Oblast použití:**

**FORTE adhezní můstek** je určen k nátěrům hladkých betonových povrchů, vláknocementových, sádkartonových a dřevoštěpkových desek před nanášením dekorativních omítek apod. Nátěr lze použít i jako adhezní můstek při lepení tepelných izolantů (zejména pěnový polystyren). FORTE adhezní můstek výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí vyšší přídržnost omítky popř. lepidla nanesených později.

#### **Technické údaje:**

Sušina	min. 63 hm. %
Specifická hmotnost	1,54 g/cm <sup>3</sup>
pH	8,0–10,0

#### **Obsah těkavých organických látek:**

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	6,2 g/l
	0,00402 kg/kg

#### **Spotřeba:**

cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

#### **Odstín:**

bílý

#### **Balení:**

3 kg, 12 kg plastové obaly

#### **Skladování:**

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

#### **Zpracování:**

**FORTE adhezní můstek** lze dle druhu aplikace ředit vodou až do 30 %. Po řádném promíchání se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou na suchý, čistý, vyzrálý, soudržný, podklad prostý mastnoty a jiných separačních nečistot. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 30 °C, ne však za přímého intenzivního slunečního svitu. Omítkovinu nebo lepidlo je možné nanášet až po zaschnutí adhezního můstku (min. 6 hodin). Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### **Certifikace:**

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

#### **Likvidace odpadů:**

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### **Bezpečnost a hygiena při práci:**

**FORTE adhezní můstek** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postříku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvoďte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

TECHNICKÝ LIST