



Informace o produktu

PNZ – COLOR-ÖL

PNZ Barevný olej

- Zvýrazňuje a sjednocuje kresbu dřeva
- Na všechny druhy dřevin
- Vysoká výtěžnost

Charakteristika: Nátěrová hmota na bázi přírodních olejů, bez obsahu rozpouštědel. Lze použít na nové dřevo i na obnovu a oživení starších nátěrů. Má nestékavou úpravu, je elastická a vlhkostně regulační. Snižuje praskání, bobtnání dřeva.

Použití: Slouží k zbarvení a zušlechtnění domácích i exotických dřevin v exteriéru i interiéru. Na okna, výlohy, obložení fasád, dveře, ploty, profilované dřevo, balkony, garážové dveře, nábytek, korek, zahradní domky, ale i včelí úly a dětské hračky. Po zaschnutí může přijít do styku s potravinami. Vynikající jako renovační nátěr. Odpovídá normám DIN 53160 (Odolnost proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddíl 3 (O bezpečnosti dětských hraček).

Zpracování:

- Přípravek se nanáší na suchý, čistý a odmaštěný podklad.
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Ve venkovním prostředí je třeba dřeviny náchylné k zamodráním a napadení dřevními plísněmi (tuzemské jehličnany - borovice, smrk) nejprve ošetřit přípravkem PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnační základ).
- Před započatím i během práce je nutné přípravek důkladně promíchat.
- Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
- První nátěr na nové dosud neošetřené dřevo je vhodné provést ze všech stran pokud možno před montáží.

Přípravek se nanáší natíráním, stříkáním, válečkováním nebo máčením v jedné nebo dvou vrstvách. U dřevin, kde může docházet k barevnému „prorážení“ látek obsažených ve dřevě a způsobovat barevné změny (např. u dubu, modřínu, cedru, teaku, OSB desek apod.) je vhodné použít přípravek PNZ Isoliergrund (PNZ Izolační základ).

V exteriéru proveďte 2 nátěry, v interiéru postačí jeden nátěr. Bezbarvý odstín se ve venkovním prostředí nepoužívá samostatně, ale k přetření zbarvených odstínů nebo pro zvýšení mechanické odolnosti.

Doba schnutí: 8 - 12 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje. Přetíratelný za 8 hodin. Zcela vytvrzený za 10 dní. V této době je dobré povrch chránit. K zasychání dochází oxidací, zajištění dokonalého větrání a přívod kyslíku urychlují schnutí.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu

- Spotřeba:** cca 50 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí v průměru na 20m² v jedné vrstvě v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo, faktor 2 – 3). Nižší množství spotřebovaného materiálu ovlivňuje životnost výsledného nátěru.
- Čištění:** Náradí čistit okamžitě po použití vodou a mýdlem.
- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené má skladovatelnost tři roky. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, uzavřít a brzy spotřebovat.
- Složení:** Směs zušlechťených přírodních olejů, přírodní vosky, voda, oxidy železa, titanová běloba, organické pigmenty povolené v potravinářském průmyslu, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla, konzervační látky.
- Upozornění:** EUH208 Obsahuje 1,2 benzisothiazol-3(2H)-on. I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Při práci používat vhodné rukavice (Nitril). EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě. Při použití více balení s rozdílným číslem šarže je dobré je ve větší nádobě smísit a promíchat. Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112. Limitní hodnoty VOC EU-(A/e): 130 g/l (2010). Obsah max. 5 g/l VOC.
- Balení:** 0,25l, 0,75l, 2,5l, 10l
- Odstíny:** bezbarvý, vápenně bílý, modřín, dub tmavý, meranti/teak, merbau, bambusově žlutý/limba, dub světlý, řepkově žlutý, makově červený, grafitově černý, petrolejově modrý, stříbrošedý, pastelově zelený, krystalově modrý. Barevné odstíny jsou mezi sebou vzájemně mísitelné. Krycí odstíny je možné přeměnit v lazurovací přidáním bezbarvého odstínu „natur“.



Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz