



Informace o produktu

PNZ Das PNZ-Öl

PNZ Já jsem PNZ olej

- 100% přírodní olej
- Pro venkovní i vnitřní použití
- Přirozená ochrana a ošetření dřeva

Charakteristika:

Já jsem PNZ olej je skutečně první 100% přírodní produkt na trhu. Produkt je vyroben z obnovitelných, udržitelných a regionálních surovin.

Použití:

Já jsem PNZ olej lze díky svému přírodnímu složení použít bez váhání v exteriéru i interiéru. Lze tedy pohodlně použít na všechny prvky v domě, a to: nábytek, dětská postýlka, dekorativní předměty, dveře, obložení stěn, apod. V exteriéru to pak budou dřevěné terasy, fasády, obklady, okna, dveře a nábytek. Náš Já jsem PNZ olej je přirozeně prodyšný ochranný prostředek, pronikající hluboko do podkladu, vysoce vodoodpudivý a odolný. Chrání vaše dřevo před povětrnostními vlivy a UV zářením.

Zpracování:

- Podklad musí být suchý, čistý a zbavený prachu
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Na různých plochách přípravky účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
- Dbejte prosím bezpodmínečně na konstrukční ochranu dřeva.
- Před započatím práce i během nátěru obsah důkladně promíchejte
- Dřeviny s mimořádně vysokým obsahem průvodních látek obsažených ve dřevu (třísloviny, barviva, pryskyřičné látky, tuky a silice) je doporučeno nechat 4 týdny vystavené povětrnosti. Čerstvé tlakově ošetřené řezivo, dřeviny Massaranduba, Garapa

Naše

technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: únor 2023



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší





Informace o produktu

nebo lpe, ponechte před prvním ošetřením
zvětrávat asi 3 měsíce.

PNZ OLEJ nanášejte tence na čistý neošetřený povrch
štetcem, hadříkem nebo válečkem. Po krátké době
působení olej opakovaně rozetřete čistým nástrojem
(bez barvy). Přebytečný olej setřete hadříkem

Doba schnutí:

nepouštějícím vlákna tak, že povrch působí suše.
V případě potřeby je možné postup po 8 až 24 hodinách
opakovat. Při renovačních pracích je třeba staré
silnovrstvé, souvislé neprodyšné nátěry či olejové barvy
odstranit obroušením, opálením nebo louhováním.
Prodyšné podklady je nutno očistit, případně jemným
obroušením „otevřít“. Dále se postupuje, jak je uvedeno
výše.

přetíratelné za cca. 8 hodin, ke konečnému vytvrzení
dochází až za 10 dní. Během této doby povrch šetřete,
vyhněte se zatížení povrchu a chraňte před vlhkostí.
K zasychání dochází absorpcí kyslíku (oxidací) provázené
typickým oděrem produktu, proto zajistěte dostatečnou
výměnu vzduchu po celou dobu schnutí.

Spotřeba:

cca 20-25 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 50 m²
v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo
nebo hoblované dřevo). Vyšší množství spotřebovaného
materiálu ovlivňuje dobu zasychání. Přesné hodnoty je
třeba ověřit přímo na daném podkladu.

Čištění:

Znečištěné pomůcky lze omýt PNZ Speciálním ředidlem
nebo syntetickým ředidlem.

Skladování:

V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené
plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou
nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře
uzavřít a brzy spotřebovat.

Složení:

Směs zušlechťených olejů na bázi stromové pryskyřice
78,1%, zastudena lisovaný lněný olej 14,9%, řepkový olej
4%, vosk z cukrové třtiny 0,7%, karnaubský vosk 0,5%
bezkobaltová sušidla 1,2%, aditiva bez obsahu oximů
0,6%, minerální pigmenty dle odstínů

Upozornění:

Naše
technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze
považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení
objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně
uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše
kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického
listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: únor 2023



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu

Balení:

Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.

Při práci používat vhodné rukavice (Nitril)

Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě.

Před započítím práce i během nátěru obsah důkladně promíchejte.

Likvidace vyprázdněné nádoby a zaschlých zbytků materiálu se řídí místními předpisy. ASN-Nr: 080111.

Limitní hodnoty VOC EU-(A/f): 700 g/l . Obsahuje maximálně 5% g/l VOC.

Použité nářadí a hadry nasáklé přípravkem PNZ OLEJ obsahují lněný olej a jsou náchylné k samovznícení.

Uchovávejte je v dobře uzavřené nádobě nebo ponořte do vody.

0,75 litrů, 2,5 litrů, 5 litrů

Bezbarvý, Kari, Mák, Hřebíček, Pepř, Sezam, Skořice

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. Při použití více balení s různými šaržemi je vhodné náplně smíchat ve větší nádobě a promíchat. V případě požadavku je možné objednat odstíny dle vzorníku RAL.

Odstíny:

Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: únor 2023



FRIT s.r.o.

460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69

Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642

E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

