

TECHNICKÝ LIST SUPI SAUNASUOJA SUPI SAUNA FINISH

POPIS VÝROBKU

Tónovatelný, akrylový ochranný nátěr.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Obzvláště vhodný na stěny a stropy v parných místnostech, umyvárnách a šatnících.
- Na povrchovou úpravu vlhkých prostorů v interiérech. Vytváří povrch odpuzující nečistotu a vodu. Obsahuje prostředek proti plísním, který chrání ošetřovaný povrch. Vhodný na ošetření dřevěných, dřevovláknitých a betonových povrchů. Není vhodný na ošetření saunových laviček.



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--|--|
| BÁZE BAREV | Báze EP. |
| KONEČNÝ EFEKT | Polomatný. |
| BAREVNÝ ROZSAH | Vzorník Interior wood stains and lacquers. Může být tónován do Tikkurila průhledných odstínů. |
| OBJEMOVÁ SUŠINA | 16%. |
| HUSTOTA | 1,0 kg/l, ISO 2811. |
| TEORETICKÁ VYDATNOST | 8-12 m ² /l. |
| DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu) | Suchý proti prachu po 30 minutách, přetíratelný po 2-3 hodinách. Povrch je připraven na používání po přibližně 48 hodinách. |
| ŘEDIDLO | Voda. |
| APLIKACE | Štětcem nebo stříkáním. |
| ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ | Z nářadí odstraňte přebytečnou barvu. Nářadí čistěte vodou a mýdlem ihned po ukončení natírání. Pensselipesu (čistič nářadí) se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy. |
| BALENÍ | 0,9l, 2,7l, 9l. |
| SKLADOVÁNÍ | Skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážná a skladovací teplota musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem. |
| EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/f 130 g/l (2010)] | Supi Saunasuoja obsahuje max. 130 g/l VOC. |

TECHNICKÝ LIST SUPI SAUNASUOJA SUPI SAUNA FINISH

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové čisté dřevěné povrchy: Vyčistěte dřevěný povrch od jakýchkoli nečistot a prachu. Povrch jemně navlhčete postříkáním vodou, nechte uschnout a obruste uvolněné, vyčnívající dřevěné vlákna. Odstraňte brusný prach.

Staré a znečištěné povrchy, nebo povrchy předtím natírané například Supi Saunasuoja:

Umyjte čistícím prostředkem Supi Saunapesu podle pokynů, důkladně opláchněte a nechte uschnout. V případě potřeby obruste a brusný prach odstraňte.

APLIKACE: Před použitím Supi Saunasuoja důkladně promíchejte a občas promíchejte také během aplikace.

Naneste jednu vrstvu tónovaného nebo netónovaného Supi Saunasuoja na stěny v parných místnostech. V případě potřeby ředte vodou.

Můžete také nanést dvě vrstvy tónovaného Supi Saunasuoja, zředěného do 50% vodou, na stěny a stropy v parných místnostech. Tímto způsobem budou méně viditelné stopy po nanášení štětcem.

Naneste dvě vrstvy Supi Saunasuoja na dřevěné povrchy v umyvárnách a šatnících. Na první aplikaci zředte tónovaný Supi Saunasuoja přibližně do 20% vodou. Netónovaný Supi Saunasuoja ředte pouze v případě potřeby.

Nejdříve otestujte tónovaný Supi Saunasuoja na nenápadném místě, abyste se ujistili, že jste zvolili správný odstín. Konečný odstín tónovaného produktu je o trochu světlejší a více průhledný jako je odstín ve vzorníku. Výsledný odstín natíraného povrchu závisí od vlastností a předcházejících ošetření dřevěného povrchu. Na dosažení jednotného odstínu ošetřujte malé plochy bez přerušování; při velkých obkladových plochách natírejte 1-2 došky najednou.

Poznámka: Před použitím saunu předehejte a dobře vyvětrejte.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Čištění je možné nejdříve 1 měsíc od natírání. Povrchy čistěte se Supi Saunapesu (smíchejte 1-2 dl Saunapesu s 5l vody).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

TECHNICKÝ LIST SUPI SAUNASUOJA SUPI SAUNA FINISH

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.