

TECHNICKÝ LIST MUURI

Nátěr na krby a krbové stěny

POPIS VÝROBKU

Anorganická silikátová barva do interiéru s vynikající tepelnou odolností.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Krbové stěny, krby a podobné povrchy stěn v interiéru, kdy teplota povrchu může být vyšší, než je obvyklé.
- Betonové, vápenné, vápenocementové, cementové omítky, pískovcové cihly a cihlové povrchy, jako i povrchy minerálních desek v interiéru. Vhodná také na povrchy předtím natřené vápnem, vápenným cementem, cementem a silikátovými barvami. Viz Návod na použití.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze MSA.
KONEČNÝ EFEKT	Plně matná. 6 z RT klasifikace.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník Paint for fireplaces and firewalls. Bílá G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487.
HUSTOTA	Přibližně 1,4 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	3-5 m ² /l v jedné vrstvě. Vydatnost je ovlivněna drsností a pórovitostí povrchu, a také způsobem aplikace a podmínkami během natírání.
DOBA SCHNUTÍ	Přetíratelná po 12 hodinách.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte vodou do 10%.
APLIKACE	Malířská štětka, štětec T4 s přírodním vláknem nebo štětec na vápenné nátěry.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nejdříve odstraňte přebytečnou barvu z nářadí. Nářadí čistěte vodou ihned po ukončení natírání. Pensselipesu (čistič nářadí) se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.
TEPELNÁ ODOLNOST	Tónovaný produkt 180°C a netónovaný produkt 300°C suchého tepla.
ODOLNOST VŮČI VODNÍM PARÁM	$S_{d,H_2O} < 0,14$ m.
BALENÍ	0,9l, 2,7l.

TECHNICKÝ LIST MUURI Nátěr na krby a krbové stěny

SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. nádoby důkladně uzavřete před dalším použitím. Špatně zavřené nebo malé plechovky a / nebo tónované výrobky nevydrží dlouhé skladování. Tónovaná výrobky by měly být použity během těže malířské sezóny.
VOC	Kat. A/a. Přijatelný obsah VOC.- 30 g/l. produkt obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být čistý, suchý a pevný, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Nový betonový, potěrový a omítnutý povrch musí být před vrchním nátěrem dostatečně vysušený a vytvrzený. Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.

Předtím natírané povrchy: Předtím natírané povrchy vyčistěte od prachu a jiných nečistot. Pokud je to potřebné, použijte čistič Tikkurila Seinäpesu podle návodu. Odstraňte odlupující se, drobné, zle připevněné nebo prachové vrstvy předchozího nátěru.

Oprava povrchu: Praskliny, díry a důlky opravte tak, aby byli zarovnány s okolitým povrchem. Na betonové povrchy použijte vhodné suché plnivo a na omítkové povrchy použijte vápenné omítky nebo vápenocementové omítky. Pokud je to potřebné, natřete vyhlazená místa nátěrem Muuri.

NATÍRÁNÍ: Naneste jednu základní vrstvu Muuri. Produkt se v případě potřeby může ředit vodou do 10%. Po vytvrzení základního nátěru, nejdříve po 12 hodinách, naneste konečnou vrchní vrstvu nátěru.

POZNÁMKA: Zakryjte povrchy, které nebudou natírány, jako jsou okna, přírodní kámen, obkladová dlažba nebo kovové povrchy. Jakékoli postříkání těchto povrchů barvou okamžitě umyjte vodou.

Proměnlivá pórovitá struktura povrchu, který má být natírán, a změny vlhkosti a teploty během nanášení barvy a sušení mohou vést ke změně barevnosti nátěru.

Doporučuje se počkat alespoň dva týdny, dokud se ošetřené povrchy uvedou do používání, aby povrch mohl dosáhnout požadavky na tepelnou odolnost stanovenou pro tento výrobek.

Mechanické namáhání může způsobit viditelné stopy na natíraných plochách. Toto je typický jev pro povrchy s matnými nátěry, který ale nemá vliv na technickou funkčnost povrchu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Pokud je to potřebné, povrchy čistěte suchým kartáčem, mopem nebo prachovkou nejdříve po měsíci od povrchové úpravy.

ÚDRŽBOVÝ NÁTĚR: Povrchy natírané s Muuri mohou být přetírány se stejným produktem.

TECHNICKÝ LIST MUURI Nátěr na krby a krbové stěny

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zlikvidujte tekutý odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Recyklujte prázdné, suché plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: Obsahuje: křemičitan draselný. Nebezpečí Způsobuje vážné poškození očí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranu očí nebo obličje. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a pokud je to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.



GHS05

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.