

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA SPAKKELI PUUKITTI

Tmel na drevo.

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný speciální tmel. Po zaschnutí napodobuje SPAKKELI Puukitti barvy neošetřeného povrchu dřeva. Plnicí kapacita max. 2 mm.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Nábytek, dveře, panelové stěny, stropy a ostatní dřevěné povrchy.
- Na vyplnění děr na vnitřních dřevěných površích. Otvor upravený výplní je vhodný na lakování, natírání nebo moření.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ ODSŤINY	Borovice, bříza, dub, buk, tmavý mahagon.
OBJEMOVÁ SUŠINA	67 %
HUSTOTA	1,8 kg/l (ISO 2811)
BALENÍ	0,2l, 0,5l.
ŘEDIDLO	Voda
APLIKACE	Naneste špachtlí.
DOBA SCHNUTÍ při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu	Tenké vytmelené vrstvy můžete přebrousit cca po 4 hodinách a hlubší vrstvy po 24 hodinách.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí očistěte vodou. Odstraňte přebytečný tmel z nářadí a vyčistěte ho vodou.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech. Chraňte před mrazem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Tmelený povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Z povrchu odstraňte nečistoty, prach a uvolněný materiál.

APLIKACE:

Vyčistěte povrch od jakýchkoliv nečistot. Odstraňte veškerý prach a uvolněný materiál pomocí kartáče. Naneste SPAKKELI Puukitti špachtlí. Podle potřeby ředit vodou. Větší praskliny vyplňte nejlépe dvakrát nebo vícekrát. Povrch očistěte a odstraňte brusný prach.

Povrch je možné namořit pomocí Parkettöl-Ässä, Akvila Color nebo Dicco Color stain.

Povrchová úprava s čirým nebo tónovaným Kiva nábytkovým lakem, Unica Super nebo Paneeli-Ässä, Parkettöl-Ässä Lattialakka, Merit katalyzována lakem nebo sortimentem Akvilac FD v závislosti na povrchu.

Všimněte si možný rozdíl v zbarvení povrchu dřeva a tmeleného povrchu během povrchové úpravy.

UPOZORNĚNÍ:

Při nanášení vrchního nátěru si všimněte různé zbarvení povrchu dřeva a tmelu.

TECHNICKÝ LIST TIKKURILA SPAKKELI PUUKITTI

Tmel na drevo.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které musí být důsledně dodržovány. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416,
info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky za nichž je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.