


Bona HOME Lepidlo na dřevěné podlahy

Technický list

Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah



Bona Home Lepidlo na dřevěné podlahy

- Dobrá roztíratelnost
- Bez rozpouštědel a s velmi nízkými emisemi
- Vhodné pro podlahové topení

BONA HOME LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY je jednosložkové silanem modifikované lepidlo klasifikované jako elastické, dle ISO 17178. Bylo vyvinuté tak, aby odolávalo pohybům dřevěných podlah a zaručovalo dlouhodobou přilnavost k podlaze. Lepidlo nabízí rychlý náběh lepící síly, snadno se aplikuje a neobsahuje rozpouštědla. Lze jej obecně aplikovat bez penetrace. Doporučeno pro 2 a 3-vrstvé, předem povrchově upravené dřevěné podlahové krytiny a pro celodřevěné masivní desky do šířky 180 mm.



Technická data

Typ produktu:	elastické jednosložkové lepidlo na parkety modifikované silanem
Spotřeba:	2-vrstvé hotové parkety: cca 1000 g/m ² - aplikace pomocí ozubené špachtle Bona 1000G (TKB B10) 3-vrstvé hotové parkety: cca 1250 g/m ² - aplikace pomocí ozubené špachtle Bona 1250G (TKB B13) Masivní dřevěné podlahy: cca 1500 g/m ² - aplikace pomocí ozubené špachtle Bona 1500G (TKB B16)
Balení:	10 kg plastový kyblík
Doba schnutí:	24 hodin
Skladování, transport:	nesmí zmraznout
Skladovatelnost:	1 rok neotevřené

Příprava

Podklad všeobecně musí být rovný, zcela suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Pokud je použitelný, musí splňovat požadavky místních norem (DIN 18356) nebo pracovního postupu. Podklad musí být savý. Min. teplota vzduchu: 18°C*; min. teplota podlahy: 15°C* (s podlahovým topením max. 20°C).

Vhodné podklady	Norma	Max. obsah vlhkosti bez podlahového topení	Max. obsah vlhkosti s podlahovým topením
Cementové potěry (CT)	EN 13813	2,0 CM %	1,8 CM %
Potrěry na bázi síranu vápenatého, anhydrit (CA)	EN 13813	0,5 CM %	0,3 CM %

Podlahy vyrovnané stěrkovou hmotou, min. 2 mm silnou, odolnou proti vzlínání změkčovadel, dřevotřískové desky (V100), OSB desky, jiné suché a pevné podklady

Aplikace

- Dvouvrstvé hotové dřevěné podlahy 1000 g/m² TKB B10
- Třívrstvé hotové dřevěné podlahy 1250 g/m² TKB B13
- Masivní podlahové desky (max. šířka 180 mm), 1500 g/m² TKB B16

VYHOTOVENO 5/2018

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona HOME Lepidlo na dřevěné podlahy

Technický list

Předpokládané průměrné hodnoty klimatu v interiéru pro Střední Evropu jsou: 20°C a 50% relativní vlhkost vzduchu. Hotové parkety 8% (+/-2%)
Masivní parkety: 9% (+/- 2%).



BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH

Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za krokem, jak naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na www.bona.com/cz. Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem k nové podlaze.