

## TECHNICKÝ LIST SUPRABILIT

### POPIS VÝROBKU

Tikkurila Suprabilit je speciální disperze určena na penetraci absorpčních povrchů v interiéru před další povrchovou úpravou/natíráním. Posilňuje a snižuje absorpci povrchu a zvyšuje přilnavost dekorativních nátěrů.



### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Stěny a stropy v interiéru, tam, kde se vyžaduje dobrá přilnavost.
- Vhodný na natírání sádkartonových desek, tmelených povrchů, sádrových omítek, vápenocementových omítek, betonových povrchů.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Průhledný.
<b>HUSTOTA</b>	Přibližně 1,01 kg/l.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	Až do 18m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě. Pokrytí závisí do značné míry od takových faktorů, jako je nasákavost, struktura povrchu, způsob aplikace a barva.
<b>DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)</b>	Interval mezi nanášením následných vrstev musí být nejméně 4 hodiny.
<b>ŘEDIDLO</b>	Voda.
<b>APLIKACE</b>	Stříkáním, štětcem, válečkem.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Ihned po použití očistěte nářadí vodou. před čištěním odstraňte z malířských nástrojů co nejvíce barvy. Před omytím byste měli nářadí důkladně otřít, abyste odstranili přebytečnou barvu. Nářadí ihned po ukončení práce očistěte vodou.
<b>BALENÍ</b>	1l, 5l.
<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených nádobách při teplotách od + 5°C do + 25°C. Produkt by měl přepravovat a skladovat v nádobách chránících před povětrnostními vlivy při teplotách od + 5°C do + 25°C. Produkt se musí přepravovat a skladovat v nádobách, které chrání před povětrnostními vlivy. Skladovací a přepravní teplota musí být mezi + 5°C a + 25°C. Chraňte barvu před mrazem.

## TECHNICKÝ LIST SUPRABILIT

### **NÁVOD NA POUŽITÍ:**

**PODMÍNKY APLIKACE:** Všechny povrchy určené na natírání musí být suché, teplota vzduchu nesmí být nižší než +5°C, relativní vlhkost vzduchu musí být pod 80%.

### **PŘÍPRAVA POVRCHU:**

Nové omítky a povrchy mohou být natírány nejdříve po 4 týdnech zrání/schnutí. Povrchy očistěte od prachu a špíny; nerovnosti a poškození vyhladte tmelem. Důkladně odstraňte vápenné nátěry nebo lepidlo. Potom naneste jednu vrstvu impregnace Tikkurila Suprabilit, a pokud je to potřebné, další vrstvu naneste po 4 hodinách.

Před natíráním důkladně promíchejte. Ředte vodou v poměru 1:1 a znova důkladně promíchejte. Aplikujte jednu vrstvu impregnace štětcem, válečkem nebo stříkáním. V osobitých případech pro nezpevněné povrchy ředte s 20% vody. Doporučuje se používat ANZA malířské nářadí.

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU:** Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT), reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ON (BIT), reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT).

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distributor:** Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, [info.cz@dejmark.com](mailto:info.cz@dejmark.com), [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz).

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.