

TEHNICKÝ LIST VÝROBKU	Vydání:2	Verze:2
BK-PODLOGA	RZ-TLP-032	Datum: 09.08.2023.
Vypracoval: Marija Jovanović	Ověřil: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI

Obchodní název výrobku: BK-Podloga

Údaje o výrobcí:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Kontakt pro vytvoření TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. POPIS A OBLAST POUŽITÍ

BK-Podloga je koncentrovaná emulze určená ke zlepšení přilnavosti, vyrovnaní a zpevnění minerálních a jiných podkladů před aplikací disperzních barev na vnitřní povrchy. Používá se jako podklad před aplikací spárovací hmoty a při přípravě sádkokartonových, cementovláknitých desek a minerálních povrchů k dalšímu zpracování. Aplikací BK-Podloga se povrch vyrovná a naváže zbytkový prach, a tím se další vrstva lépe váže k podkladu. Patří mezi ekologické produkty, které nejsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí.

3. SLOŽENÍ

Chemické složení: Vodní polymerní emulze.

Nebezpečné složky: V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směsí, které upravuje systém klasifikace a označování CLP/GHS, není tento produkt klasifikován jako nebezpečný produkt.

4. 4. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hustota, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1050
Přilnavost k podkladu, MPa (EN ISO 4624)	≥ 1,0
Absorpce vody, kg/(m² h^{0,5}) (EN 1062-3)	0,1-0,5 (třída W ₂ podle EN 1062-1)
Velikost částic, μm (EN ISO 1524)	< 100 (S ₁ podle EN 1062-1)
Viskozita, mPas (EN ISO 2555)	3500-4500
Přibližná spotřeba, ml/m²	~20-30
Balení, l	1; 3; 5;

TEHNIČKÝ LIST VÝROBKU	Vydání:2	Verze:2
BK-PODLOGA	RZ-TLP-032	Datum: 09.08.2023.
Vypracoval: Marija Jovanović	Ověřil: Vesna Jovanović	

5. DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Vzhled: Bílá kapalina

Zápach: Specifický pro polymerní pojivo/vodní sklo

Hodnota pH (EN ISO 787-9): 4-5

Obsah sušiny (EN ISO 3251), %: ~50

Obsah VOC*, g/l: < 17 (maximální přípustná hodnota A (g) 30 g/l)

VOC: Těkavá organická sloučenina - Těkavá organická látka;

6. PODKLAD

Povrch, na který se podklad aplikuje, musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě přidržených částic, mastných skvrn apod. Vhodnými podklady jsou všechny povrchy z vápenných, cementových a cementovo-vápenných malt (alespoň jeden měsíc staré), betonové povrchy (alespoň jeden měsíc staré), povrchy vyhlazené kvalitními stěrkovacími hmotami (stáří závisí na druhu), vláknocementové desky, sádkartonové desky, jakož i povrchy s dobře přilínajícími disperzními barvami apod. Všechny staré, degradované nátěry musí být odstraněny, opraveny vhodným materiálem a teprve poté by se měl podklad aplikovat.

V případě přetření povrchů napadených plísněmi na stěnách je nutné provést dezinfekci přípravkem BK-Sanacid. V případě nátěru povrchů přetřených olejovými barvami, laky apod. je nutné provést kompletní odstranění stávajících nátěrů.

7. PŘÍPRAVA A APLIKACE

Před použitím BK-Podloga je nutné ji zředit vodou v poměru BK-Podloga:voda=1:9. Stejně ředění se používá i při přípravě povrchu k vyhlazování. Tento poměr představuje nejběžnější ředění BK-Podloga a aplikuje se ve většině případů, kdy je cílem aplikace rovnoměrnost, zpevnění a snížení savosti podkladu. Podklad se nejčastěji nanáší válečkem s dlouhým vlasem v jedné vrstvě (v případě velmi suchých savých podkladů je možné nanést základní nátěr dvakrát). Nátěr lze nanášet i stříkáním. Doba schnutí za normálních podmínek ($T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 50-60% rel. v.) před nanesením barvy nebo jiného finálního produktu je min. 12 h.

Teplota vzduchu a podkladu během instalace by se měla pohybovat v rozmezí $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.

8. ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Ihned po použití je třeba nástroj důkladně omýt vodou. Pokud nástroj není umyt ihned po použití, odstraňte ztvrdlé zbytky mechanicky. Odstranění lze usnadnit ponořením nástroje na několik hodin do vody.

9. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Při správném použití nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte při teplotách od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

TEHNIČKÝ LIST VÝROBKU	Vydání:2	Verze:2
BK-PODLOGA	RZ-TLP-032	Datum: 09.08.2023.
Vypracoval: Marija Jovanović	Ověřil: Vesna Jovanović	

Trvanlivost: 12 měsíců.

10. OSOBNÍ OCHRANA

Ochrana dýchacích cest: Není nutná, pokud jsou místnosti dobře větrané.

Ochrana rukou a těla: V případě opakovaného kontaktu s kůží se doporučuje preventivní používání ochranných rukavic. Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a kalhoty.

Ochrana očí: Preventivně používejte ochranné brýle.

11. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Na základě zkušeností a dostupných informací nejsou při správném použití známy žádné negativní účinky na zdraví. Zabraňte nekontrolovanému vypouštění do kanalizace a vodních toků.

12. ZPŮSOB LIKVIDACE

V souladu s místními/regionálními/evropskými/národními předpisy.

13. DALŠÍ INFORMACE

Pokud si zhotovitel během instalace materiálu všimne nějaké estetické nebo aplikační vady, je povinen práci zastavit a informovat o ní výrobce, který co nejdříve začne reklamaci projednávat. Reklamacie zaslané výrobcí po instalaci velké části nebo celého množství materiálu a týkající se výše uvedených vlastností, nemohou být předmětem reklamace.

14. POZNÁMKA

Společnost Banja Komerc Bekament DOO provádí kontrolu výrobků prostřednictvím vlastních laboratoří a také pravidelné testování v certifikovaných laboratořích. Technický list je výsledkem našich dosavadních znalostí a praktických zkušeností a měl by sloužit jako doporučení pro všechny uživatele k dosažení nejlepších výsledků. Pokud se povětrnostní a jiné podmínky liší od podmínek uvedených v našich pokynech, měly by být naše pokyny brány jako obecné pokyny bez záruky instalace.

Společnost Banja Komerc Bekament DOO nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným výběrem výrobků, jakož i za nekvalitní práci. Předpokládá se, že zhotovitel zvládl techniky instalace a použití různých výrobků.

To, co je zde napsáno, nás k ničemu nezavazuje.

Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze, které jsou k uvedenému datu považovány za neplatné.

Datum vypracování: 09.08.2023.

Předchozí verze: 2.1 - 24.12.2021.

Změněné kapitoly: 1.

TEHNICKÝ LIST VÝROBKU	Vydání:2	Verze:2
BK-PODLOGA	RZ-TLP-032	Datum: 09.08.2023.
Vypracoval: Marija Jovanović	Ověřil: Vesna Jovanović	

Distributor pro CZ: Dejmark Czech s.r.o., Podbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, tel: +420 724 536 652, www.dejmark.cz